

## Body Tmel Stříkací - 260

**Body Tmel 260** je Dvousložkový, polyesterový plnicí tmel určený k nanášení stříkací pistolí (průměr 2,5 - 3 mm). Vhodný k tmelení míst těžko přístupných stěrkou a k vyrovnání velkých ploch do roviny. Je lehce brousitelný za sucha a po obroušení dává hladký a neporézní povrch.

Zvláště vhodný pro vyrovnání velkých ploch do roviny po tmelení polyesterovými stěrkovými tmely. Pro tmelení míst těžko přístupných stěrkou.

### INFORMACE O VÝROBKU

- Druh** : Dvousložkový, polyesterový plnicí tmel určený k nanášení stříkací pistolí
- Způsob aplikace** : Stříkací pistolí průměr trysky 2,5 - 3mm.
- Ředění** : Ředí se 5 - 10% Body PolySolvent, jiná ředidla se nesmí použít.
- Tužidlo** : Body tužidlo 706 dodává se s tmelem; poměr tužení: 5%
- Doba schnutí** : 2 - 3 hodiny /23°C
- Odstíny** : Běžová
- Skladovatelnost** : Skladujte mezi 5°C až 40 °C

### PŘÍPRAVA POVRCHU - APLIKACE

Opravovaný povrch očistit, obrousit, odstranit korozi, odmastit, větší nerovnosti zatmelit např. BODY TMELEM ŽLUTÝM nebo BODY TMELEM S HLINÍKEM, obrousit papírem P80 a odmastit BODY ANTISILEM.

Připravit potřebné množství stříkacího tmelu a tužidla ve stanoveném poměru (5%). Dobře promíchat. Potom přičíst BODY POLY 5 – 10% podle velikosti trysky (více než 10% ředidla sníží kvalitu). Nastavit tlakový vzduch na 2,5 – 4 bar. Přestříkat místa s hrubě tmelenými nerovnostmi. Tloušťka jedné vrstvy může přesáhnout i 3 mm (i na svislých plochách). Nesnažit se „vyplnit“ nerovnosti stříkáním – zarovnej se lehce při broušení!

Doporučuje se broušení vibrační bruskou za sucha papírem P120 – 180. Po event. broušení pod vodou je nutné vysušení 15 min. při 60°C! Před lakováním emally nutno přestříkat základovým plněčem, např. BODY 333, 334, 335.

